


Tehnički list

StoPrim Silikat

Vodeni, silikatni dubinski osnovni premaz



Karakteristike

Primena

- spolja i unutra
- na mineralnim podlogama
- kao temeljni premaz pre naknadnih disperziono silikatnih premaza

Karakteristike

- silikatni dubinski osnovni premaz
- razredivo vodom
- reguliše sposobnost upijanja
- učvršćuje površinski sloj
- poboljšava prijanjanje
- dobra sposobnost prodiranja

Izgled

- transparent

Specifičnosti/napomene

- ako je potrebno, temeljni premaz razblažite vodom tako da se ne osuši sa sjajem
- štiti osetljive površine, npr. staklo, mermer, lakirane površine i površine koje treba lakirati

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.
Nove podloge moraju biti potpuno očvrsnute najmanje 14 dana.

Pripreme

Proverite nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze.

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C

Tehnički list

StoPrim Silikat

Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

Priprema materijala	Materijal pre upotrebe dobro protresite u originalnom kontejneru. U zavisnosti od apsorpcione moći podloge, materijal razblažite vodom do odnosa mešanja od 1:1.		
Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po premazu	0,15 - 0,60	l/m²
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
Nadogradnja slojeva	Preporuka: U slučaju visoko upijajućih podloga i podloga koje se otiru, nanosite proizvod mokro na mokro u nekoliko slojeva kako biste obezbedili optimalnu dubinu prodiranja i učvršćenje podloge.		
Nanošenje	nanošenje, primena korišćenjem valjka, airless raspršivanje Materijal naneti i utrljati npr. četkom za bojenje plafona. Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.		
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Proizvod se fizički suši isparavanjem vode. Visoka vlažnost vazduha i niske temperature produžavaju vreme očvršćavanja i sušenja. Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 12 sati.		
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.		
Isporuka			
Nijansa boje	farblos		
Pakovanje	kanister		
Skladištenje			
Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.		
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja		

Tehnički list

StoPrim Silikat

Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine
Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Temeljni premaz

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
neorgansko vezivo
polimerna disperzija
voda
alifati
stabilizatori

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoPrim Silikat

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127