


## Tehnički list

### StoPur DL 520

PUR zaštitni sloj za balkone, transparentan, srednjeg sjaja



#### Karakteristike

**Primena**

- transparentni zaštitni sloj na poliuretanskim premazima za balkone, pristupne balkone i lođe

**Karakteristike**

- poboljšanje sposobnosti čišćenja
- velika otpornost na habanje i vremenske uslove
- elastičan
- otporan na starenje, UV zrake i svetlost

**Izgled**

- transparent
- srednji sjaj

#### Tehnički podaci

| Kriterijum                                                                                                                                                                                                                                                   | Standard / pravilo ispitivanja | Vrednost/ Jedinica            | Napomene |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| Gustina (mešavina 23 °C)                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 2811                    | 0,97 - 1,03 g/cm <sup>3</sup> |          |
| U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda. |                                |                               |          |

#### Podloga

**Preduslovi**

Očvršli PUR premazi kao StoPur EB 200, StoPur EB 400 ili StoPur EA.

Preduslovi u pogledu podloge:  
Podloga mora da bude suva, nosiva i da ne sadrži istovrsne ili supstance druge vrste sa divizivnim efektom.

Temperatura podloge veća od +10 °C i 3 K iznad tačke kondenzacije.  
Čvrstoća prianjanja u sredstvu  $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$   
Čvrstoća prianjanja, najmanja pojedinačna vrednost  $1,0 \text{ N/mm}^2$

**Pripreme**

Priprema podloge:  
Podloga treba da se pripremi odgovarajućim mehaničkim postupcima, kao što su peskarenje, obrada glodanjem i završno peskarenje sa čvrstim sredstvima.

## Tehnički list

### StoPur DL 520

#### Obrada

**Temperatura obrade** Najniža temperatura obrade: +10 °C  
najviša temperatura obrade: +30 °C

**Vreme obrade** na +20 °C: maks. 1 sat

**Odnos mešanja** Komponenta A: komponenta B = 100,0 : 33,3 tež. delova

**Priprema materijala** Komponenta A i komponenta B se isporučuju u prilagođenom odnosu mešanja i mešaju se prema sledećim podacima. Promešajte komponentu A, zatim dodajte svu komponentu B.  
Dobro izmešajte sporom mešalicom (maksimalno 300 o/min) dok se ne dobije homogena masa bez pruga. Obavezno promešajte sa strane i sa dna da bi se učvršćivač ravnomerno rasporedio. Vreme mešanja min. 3 minuta.  
Nakon mešanja, sipajte u čistu posudu i ponovo promešajte.  
Ne koristite direktno iz isporučenog kontejnera!

Temperatura pojedinih komponenti pri mešanju mora biti najmanje +15 °C.

#### Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

kao zaštitni sloj

0,1 - 0,2

kg/m<sup>2</sup>

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

#### Nadogradnja slojeva

Postojeći premaz: StoPur EB 200, StoPur EB 400 ili StoPur EA, po potrebi posuti dekorativnim čipsom StoChips 1 mm ili StoChips 3 mm.

1. Priprema podloge
2. Zaštitni sloj sa StoPur DL 520

#### Nanošenje

Postojeći premaz: StoPur EB 200, StoPur EB 400 ili StoPur EA, po potrebi posuti dekorativnim čipsom StoChips 1 mm ili StoChips 3 mm.

1. Priprema podloge

2. Zaštitni sloj sa StoPur DL 520

Nanošenje StoPur DL 520 se vrši finim moltopren valjkom ili valjkom od mohera sa kratkim vlaknima. Nakon nanošenja zaštitnog sloja, rasporedite ga poprečno da biste postigli ravnu površinu.

Potrošnja materijala: oko 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>

#### Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

potpuno suv: posle 30 minuta (na +20 °C)  
prikladan za hodaње: nach 12 sati (na +20 °C)

## Tehnički list

### StoPur DL 520

Napomene, preporuke,  
posebne napomene, ostalo

Opšta uputstva za primenu na [www.stocretec.de](http://www.stocretec.de), kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.

#### Isporuka

| Broj artikla | Oznaka    | Pakovanje |
|--------------|-----------|-----------|
| 01281/002    | 01281/002 | ?         |
| 01281/001    | 01281/001 | ?         |

#### Skladištenje

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Uslovi skladištenja | Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost. |
| Vek skladištenja    | U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).                                       |

#### Obeležavanje

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Grupa proizvoda | Zaštitni sloj |
|-----------------|---------------|

#### Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.  
Dobićete EC bezbednosni list pri prvoj kupovini.  
Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

#### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127