

Tehnički list

StoPur EA

PUR premaz za balkone, tankoslojan, sadrži rastvarač



Karakteristike

- Primena**
- kao obojeni premaz za balkonske površine, tremove, lođe
 - za cementne podloge kao što su betonske ili estrih površine

- Karakteristike**
- visoko elastično
 - otporan na UV zrake i vremenske uslove
 - sadrži rastvarač

- Izgled**
- srednji sjaj

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	880 - 1.320 mPa.s	Smesa
Gustina (mešavina 23 °C)	EN ISO 2811	1,26 - 1,34 g/cm ³	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Preduslovi u pogledu podloge:

Podloga mora da bude suva, nosiva i da ne sadrži istovrsne ili supstance druge vrste sa divizivnim efektom. Ukloniti manje čvrste slojeve i nagomilani mulj.

Osušiti prema definiciji Smernice za popravke 2001-10, ali u zavisnosti od kvaliteta betona. Sadržaj vlage može iznositi najviše 4 CM-procenta za kvalitete betona do C30/37 i najviše 3 CM-procenta za beton C35/45, mereno CM-uređajem.

Temperatura podloge veća od +5 °C i 3 K iznad tačke kondenzacije.

Čvrstoća prijanjanja u sredstvu 1,5 N/mm²

Čvrstoća prijanjanja, najmanja pojedinačna vrednost 1,0 N/mm²

Pripreme

Priprema podloge:

Podloga treba da se pripremi odgovarajućim mehaničkim postupcima, kao što su peskarenje, obrada glodanjem i završno peskarenje sa čvrstim sredstvima.

Tehnički list

StoPur EA

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura obrade: +5 °C
najviša temperatura obrade: +30 °C

Vreme obrade Na +10 °C: oko 60 minuta
Na +20 °C: oko 40 minuta
na +30 °C: oko 30 minuta

Priprema materijala Spreman za obradu, kante dobro promešati. Vreću izgnječite pre otvaranja.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko
	kao premaz	0,80 - 1,00 kg/m ²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva standardni sistem 1. Priprema podloge 2.a Temeljni premaz sa StoPox 452 EP 2.b Temeljni premaz i grebani sloj 3. Premaz sa StoPur EA 4. Posipanje čipsa (opciono) sa StoChips 1 mm
Jednodnevni premaz za balkone 2.c Temeljni premaz sa StoPox GH 300

Nanošenje

1. Priprema podloge

2.a Temeljni premaz sa StoPox 452 EP Pomešani proizvod StoPox 452 EP ravnomerno rasporedite po podlozi gumenom gletericom. Ostavite da deluje 5 minuta. Naknadno ravnomerno pređite valjkom. Potrošnja StoPox 452 EP: oko 0,3 - 0,5 kg/m² Temeljni premaz ravnomerno pospite, zrno po zrno, sa StoQuarz 0,1 - 0,5 mm ili 0,3 - 0,8 mm. potrošnja StoQuarz-a 0,1-0,5 mm ili 0,3 - 0,8 mm: oko 1 kg/m²

2.b Temeljni premaz i grebani sloj Pomešani proizvod StoPox 452 EP ravnomerno rasporedite po podlozi gumenom gletericom. Ostavite da deluje 5 minuta. Naknadno ravnomerno pređite valjkom.

Naneti grebani sloj koji se sastoji od 1 težinskog dela StoPox 452 EP i do 3 težinska dela StoZuschlag KS na svež temeljni premaz koji nije posipan.

potrošnja po mm debljine slojaStoPox 452 EP 0,5 kg/m² StoZuschlag KS: 1,5 kg/m²

Sveži fini malter za izravnjanje obilno pospite StoQuarz-om od 0,3 - 0,8 mm. izbegavajte stvaranje sjajnih površina - ako je potrebno, posipajte nesavršenosti dok se grebani sloj ne želira.
potrošnja StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: oko 6 kg/m²

Tehnički list

StoPur EA

2.c Temeljni premaz sa jednodnevni premaz za balkone Pomešani GH 300 ravnomerno rasporedite po podlozi gumenom gletericom. Ostavite da deluje 5 minuta. Naknadno ravnomerno pređite valjkom. Potrošnja StoPox GH 300: oko 0,3 - 0,5 kg/m² Ne posipati temeljni premaz. Nanesite premaz u roku od 24 sata.

3. Premaz StoPur EA rasporedite gumenom gletericom i ravnomerno naknadno pređite valjkom. Alternativno, StoPur EA se može prelaziti valjkom u dva sloja. Drugi radni korak se mora izvršiti u roku od 12 - 48 sati. potrošnja StoPur EA: 0,8 - 1,0 kg/m²

4. Lagano pospite čips StoChips 1 mm u poslednjem radnom koraku. potrošnja StoChips 1 mm: oko 30 g/m²

Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe očistite sa StoDivers EV 100.
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Kao tiksotropni aditiv koristiti samo StoDivers ST. U suprotnom će doći do problema sa očvršćavanjem. Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de , kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.

Isporuka

Nijansa boje oko RAL 7032, 7035 i 7038
PG 11 i PG 12 (osim RAL 7032 i 7035): minimalna količina za naručivanje 150 kg

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
02370-001	02370-001	?
02370-008	02370-008	?
02370-007	02370-007	?
02370-006	02370-006	?
02370-005	02370-005	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost.

Vek skladištenja U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje

Grupa proizvoda Premaz

Tehnički list

StoPur EA

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Dobićete EC bezbednosni list pri prvoj kupovini.
Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127