

Tehnički list

StoPur VBS 2000

Vezivni sloj između StoPur BA 2000 i livenog asfalta



Karakteristike

Primena	• kao vezivni sloj između zaptivnog sloja StoPur BA 2000 i livenog asfalta
Karakteristike	• veoma dobro prijanjanje
Izgled	• transparent
Specifičnosti/napomene	• ispitano u skladu sa TL/TP-BEL-B3

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	200 - 380 mPa.s	
Gustina (23 °C)	EN ISO 2811	0,92 - 0,98 g/cm ³	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi	Preduslovi u pogledu podloge: StoPur BA 2000, suv, nosiv, bez materija za razdvajanje, sličnih ili različitih supstanci. minimalna starost hidroizolacije StoPur BA 2000: na +20 °C 2 sata na +8 °C 5 sati Temperatura podloge veća od +1 °C i 3 K iznad tačke kondenzacije.
------------	---

Obrada

Temperatura obrade	najniža temperatura obrade: +1 °C najviša temperatura obrade: +30 °C
Priprema materijala	Spremno za primenu StoPur VBS 2000 dobro promešati pre primene korišćenjem spore mešalice (300

Tehnički list

StoPur VBS 2000

o/min).

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko
	kao vezivni sloj	0,15 kg/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nadogradnja slojeva	1. Priprema podloge 2. Temeljni premaz StoPox BV 100 3. Grebani sloj (opciono) 4. Vezivni sloj StoPur VS 70 5. Zaptivni sloj StoPur BA 2000 6. Vezivni sloj StoPur VBS 2000 7. Zaštitni sloj - liveni asfalt
---------------------	--

Nanošenje

Pridržavajte se uputstva za rad za StoPur BA 2000!

Vezivni sloj StoPur VBS 2000.

Vezivni sloj StoPur VBS 2000 se na prosečnoj temperaturi podloge +20 °C nanosi najranije 2 sata nakon raspršivanja zaptivnog sloja StoPur BA 2000.

Nanositi se airless prskanjem; StoPur VBS 2000 se može nanositi i valjcima (valjak sa kratkim vlaknima) na malim površinama.

Primena valjkom zahteva brzo i ravnomerno nanošenje StoPur VBS 2000.

potrošnja StoPur VBS 2000: oko 0,15 kg/m²

Zaštitni sloj livenog asfalta:

Posle vremena čekanja od najmanje 24 sata na +20 °C, zaštitni sloj od livenog asfalta se može naneti na vezivni sloj StoPur VBS 2000, ali ne ranije od 2 dana od postavljanja hidroizolacije StoPur BA 2000.

Napomena:

Vlaga i zaprljanost između pojedinačnih radnih koraka mogu izazvati probleme u prijanjanju.

Zbog toga uvedite odgovarajuće mere predostrožnosti.

Na niskim temperaturama uvek se mora očekivati odložena reakcija, ali i promena konzistencije materijala i eventualno povećana potrošnja.

Iz tog razloga StoPur VBS 2000 po mogućnosti primenjivati pri temperaturama iznad +15 °C.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe očistite sa StoDivers EV 100.

Tehnički list

StoPur VBS 2000

Napomene, preporuke,
posebne napomene, ostalo

Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de, kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.

Isporučka

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
14091-001	14091-001	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost.

Vek skladištenja U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje

Grupa proizvoda Vezivni sloj

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Dobićete EC bezbednosni list pri prvoj kupovini.
Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127