

Tehnički list

StoReno Fugendichtband

Kompresovana trajno elastična zaptivna traka od impregnirane meke pene



Karakteristike

- | | |
|----------------|--|
| Primena | <ul style="list-style-type: none">• za hidroizolaciju spojeva u sistemu za sanaciju StoReno• pogodno za StoCarrier Reno• za širine fuga od 3 - 6 mm• nije pogodna za fuge i spojeve sa velikim pokretima (npr. za dilatacione fuge) |
|----------------|--|

- | | |
|-----------------------|--|
| Karakteristike | <ul style="list-style-type: none">• nepropusno za padavine• potpuno impregnirana• postepeno se širi• samolepljivi |
|-----------------------|--|

- | | |
|---------------|--|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• Širina trake / širina fuge:• 10 mm / 3–6 mm |
|---------------|--|

- | | |
|-------------------------------|---|
| Specifičnosti/napomene | <ul style="list-style-type: none">• grupa naprezanja BG 1 u skladu sa DIN 18542 |
|-------------------------------|---|

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Otpornost na temperature		-30 - 90 °C	
Otpornost na olujnu kišu	EN 1027	600 Pa	
Otpornost na vremenske uslove	DIN 18542	BG 1	
Propusnost fuge	EN 1026	$< 1,0 \frac{m^3}{[h \cdot m \cdot (daPa)^n]}$	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

- | | |
|-------------------|---|
| Preduslovi | Stabilna, ravna, suva podloga - bez materijala koji narušavaju prianjanje (npr. mast, prljavština). |
|-------------------|---|

Obrada

- | | |
|------------------|--|
| Nanošenje | Dužinu fuge treba precizno izmeriti. Dodajte jedan centimetar „rezerve za širenje“ |
|------------------|--|

Tehnički list

StoReno Fugendichtband

za svaki metar potrebne zaptivne trake za fuge. Ravno isecite zaptivnu traku za fugu. Uklonite zaštitnu traku sa samolepljive strane i traku lagano pritisnite na bočnu stranu fuge.

Traka počinje da se širi čim se pritisak kompresije ukloni. Ako se traka previše proširila (npr. više od 6 mm za tip 10/3-6) mora se ponovo suziti pre nego što se pričvrste susedne izolacione ploče. Preporučuje se da se ploče uvek pripreme pre postavljanja zaptivne trake za fuge.

Obratite pažnju na neprekidnu zaptivnu površinu. U području spoja, dva kraja zaptivne trake za fuge treba da se preklapaju oko 15 mm. Zaptivna traka za fuge treba da se kompaktira na spoljnim ivicama; ovo je jedini način da se obezbedi nepropusnost (vidi sliku). Dve zaptivne trake za fuge se ravno zatvaraju na unutrašnjim uglovima. Zaptivna traka za fuge se može doraditi gipsom. Da bi se izbeglo nekontrolisano kidanje, naknadno ojačanje i završni premaz se moraju odvojiti od susednih komponenti pomoću gleterice.

Čišćenje alata

Očistite acetonom ili vodom i sapunom.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Otpornost na padavine u skladu sa DIN 18542, grupa naprezanja BG 1 postoji samo ako je širina fuge unutar područja primene (npr. 3–6 mm).

Preostale rolne u otvorenoj kartonskoj kutiji opteretite nečim da biste sprečili otvaranje trake (teleskopiranje). Preporučuje se skladištenje na hladnom mestu.

Ispорука

Nijansa boje antracit

Pakovanje

rolna

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom. Temperatura skladištenja: 1 - 20 °C. Rok upotrebe 12 meseci.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dopunski proizvod

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za

Tehnički list

StoReno Fugendichtband

kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127