



Tehnički list

StoSeal Band AD-250

Samolepljiva EPDM traka



Karakteristike

- Primena**
- unutra i spolja
 - za pravljenje drugog zaptivnog sloja ispod prozorskih klupica od aluminijuma
 - može da se koristi u StoTherm Classic® i StoTherm Vario

- Karakteristike**
- samolepljivi
 - vodootporno
 - propustljivost za vodenu paru
 - otporno na starenje prema EN 1296/EN 1931
 - otporno na temperaturu od -30 °C do +75 °C

- Format**
- širina: 225, 250, 330 mm
 - Dužina rolne: 20 m
 - Debljina: 0,6 mm
 - linearna podela 225 mm: 25/50/75/75
 - linearna podela 250 mm: 30/40/70/110
 - linearna podela 330 mm: 30/40/70/70/120
 - sa lepljivom trakom od 25 mm na suprotnoj strani

- Specifičnosti/napomene**
- ne može se obrađivati sa donjim ili završnim malterom

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Debljina vazdušnog sloja ekvivalentna difuziji	DIN EN ISO 12572	12 m	
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	EN 1931	≤ 50.000	
Požarne karakteristike (klasa)	EN 13501-1	E	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Tehnički list

StoSeal Band AD-250

Preduslovi	Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština). Preporučuje se čišćenje, izvršite probno lepljenje.
-------------------	--

Obrada

Temperatura obrade	Temperatura podloge i vazduha: minimalna temperatura: -10 °C (preporučljivo od +5 °C) Maksimalna temperatura: +35 °C
---------------------------	--

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
		1,00	m/m
	Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje, uključujući otpade, mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nanošenje

Traku odmotajte sa rolne i odsecite na meru. Uklonite zaštitnu foliju i pažljivo zalepite traku. Optimalno početno prijanjanje postiže se upotrebom pritisknog valjka.
preklapanje u području sastava i u uglovima: najmanje 5 cm

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Nije pogodno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neopren i bitumenske podloge.
--	--

Isporuka

Nijansa boje	crna
---------------------	------

Pakovanje	karton sa 8 rolni od po 20 m
------------------	------------------------------

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti na suvom. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
----------------------------	---

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju
------------------------	---

Sigurnost	Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan. Više informacija ćete naći na www.sto.de , u delu Service & Tools / direktiva
------------------	---

Tehnički list

StoSeal Band AD-250

REACH.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127