


Tehnički list

StoSil® MP

Silikatni završni malter kao malter za modelovanje



Karakteristike

Primena

- spolja
- na zidanim, izolovanim fasadama i ventilisanim fasadama sa lepkom za armiranje
- na mineralnim i organskim podlogama
- nije pogodan za horizontalne ili nagnute površine koje su izložene vremenskim uslovima

Karakteristike

- fasadni malter u skladu sa EN 15824
- mat, mineralna površina
- manje od 6 % organskog udela
- A2-s1, d0 u skladu sa EN 13501-1
- sa kapsuliranim zaštitnim filmom
- veoma propusno za vodenu paru
- vodoodbojno
- otporan na vremenske uslove
- sa kvalitetnim mermernim zrnom prirodnog porekla

Izgled

- kao malter za modelovanje
- kao fini malter

Specifičnosti/napomene

- pogledajte pregled usluga/silosa u asortimanu proizvođača ili u cenovniku
- štiti osetljive površine (staklo, mermer, lakirane površine i površine koje treba lakirati itd.)
- u slučaju filcovanog, ispranog finog maltera, može biti neophodan dvostruki premaz da bi se nijansa boje izjednačila

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,5 - 1,7 g/cm ³	
Debljina vazdušnog sloja ekvivalentna difuziji	EN ISO 7783	0,08 - 0,11 m	V1 visok
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nizak

Tehnički list

StoSil[®] MP

Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	EN ISO 7783	30 - 60	V1 visok
Požarne karakteristike (klasa)	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Toplotna provodljivost	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje. Vlažne ili nepotpuno vezane podloge mogu da oštete naknadne premaze, npr. stvaranjem mehurića, pukotina.

Ako se proizvod koristi kao tankoslojni, filcovani fini malter, neophodni su dodatni premazi za izravnavanje podloge. U slučaju kompozitnih sistema za toplotnu izolaciju, površine sa promenom materijala, npr. protivpožarna šipka ili zaštita od požara, prvo izravnajte, a zatim nanesite malter.

Debljine slojeva u kompozitnom sistemu za toplotnu izolaciju:

- Kompletan sistem malterisanja: najmanje 4 mm
- Lepak za armiranje ispod finog maltera treba da bude deblji od 3,0 mm.
- Preporuka: Da biste izbegli tragove na podlozi, nanesite dodatne slojeve lepka za armiranje.

Priprema

Proverite da li su postojeći premazi stabilni. Ne uklanjajte nosive premaze.

Obrada

Uslovi obrade

Materijal ne primenjivati pri direktnoj, intenzivnoj sunčevoj svetlosti ili na zagrejanim podlogama.

Izbegavajte jaču cirkulaciju vazduha tokom primene i početnog vremena sušenja, jer u suprotnom može doći do stvaranja pukotina i pora usled skupljanja premaza.

Temperatura obrade

Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

Priprema materijala

Priprema materijala:

- U zavisnosti od vremenskih uslova i uslova podloge, prilagoditi konzistenciju za primenu sa što manje vode.
- Materijal dobro promešati pre primene.

Ako se materijal nanosi mašinom ili pumpom:

- Prilagoditi konzistenciju za primenu.
- Intenzivno tonirani materijal nemojte da razređujete ili razredite sa samo malo vode.

Tehnički list

StoSil[®] MP

- Preterano razređivanje pogoršava svojstva materijala, kao što su npr. obrada, sposobnost pokrivanja i intenzitet nijanse boje.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	tankoslojan	1,50	kg/m ²
	srednjeslojni	2,50	kg/m ²
	debeloslojan	4,00	kg/m ²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

Temeljni premaz:

U zavisnosti od vrste i stanja podloge, možda će biti potrebno koristiti učvršćujuće temeljne premaze koji regulišu sposobnost upijanja.

Međupremaz na nosivim, mineralnim podlogama:

Na mineralnim podlogama se preporučuje upotreba međupremaza za prijanjanje radi ujednačavanja sposobnosti upijanja i prijanjanja. Napomena: Nedostatak međupremaza može narušiti svojstva primene i izgled proizvoda.

Proizvodi: StoPrep Miral ili Sto-Putzgrund

Međupremaz na nosivim, organskim podlogama:

Na organskim, neelastičnim podlogama neophodna je upotreba međupremaza koji podstiče prijanjanje. Ako se koristi završni malter sa žlebnom strukturom, uvek nanesite međupremaz sa usklađenom nijansom boje.

Proizvodi: Sto-Putzgrund

Nanošenje

ručno, mašinska

Obično je neophodna ručna naknadna obrada sveže nanetog završnog maltera da bi se postigla željena struktura i funkcionalnost.

Proizvod ravnomerno skinite gletericom od nerđajućeg čelika na veličinu zrna. Debljina sloja: min. 1 mm, mestimično maks. 5 mm. U zavisnosti od željene strukture, površinu strukturirajte npr. gletericom, četkom, strukturnim valjkom, mistrijom, špahtlom ili sunđerom. Proizvod se može filcovati. U slučaju većih površina i u zavisnosti od uslova primene, mora se očekivati formiranje košuljice.

Preporuka za izvođenje filcovane površine od finog maltera: Korak 1: Nanesite završni sloj u strukturi grebanog maltera K 1,5 na podlogu pripremljenu pomoću gleterice od nerđajućeg čelika i lagano ostrugati. Zatim nanesite višak gipsane paste i strukturirajte zrna na površini plastičnom gletericom. Sačekajte da se površina osuši. Uklonite izbočene vrhove zrna špahtlom.

Korak 2: Korišćenje maltera za modelovanje kao finog maltera: Nanesite malter za modelovanje ravnomerno u sloju debljine oko 1 mm. Pustite da se površina

Tehnički list

StoSil[®] MP

nakratko stegne i ravnomerno filcujte pomoću diska od lateksa. Redovno vlažite disk od lateksa vodom tokom filcovanja, npr. sa raspršivačem vode.

Površine od filcovanog ili ispranog maltera za modelovanje nude smanjenu zaštitu od algi i gljivica. Preporuka: Da biste optimalno zaštitili površinu, nanosite dvostruki premaz, npr. StoColor Lotusan[®] G.

Navedeni alati su preporuke.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Proizvod se fizički suši isparavanjem vode. Veće debljine sloja (> 2 mm), veća vlažnost podloge i vazduha, ulazak kondenzovane vode, niske temperature i niska razmena vazduha mogu produžiti vreme sušenja u zavisnosti od predmeta.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, na površini fasade koja se obrađuje ili tek izvodi uvek se moraju preduzeti odgovarajuće zaštitne mere (npr. zaštita od kiše).

Sa uslovima sušenja na temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %, u zavisnosti od narednog premaza (sd vrednost), proizvod se može doraditi najranije nakon 24 sata.

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Vazdušni džepovi mogu dovesti do mehurića. Gips oblikujte samo suvim alatom. Opasnost od stvaranja mrlja.

Isporuka

Nijansa boje

Bela, u ograničenoj meri može se tonirati prema StoColor sistemu, koeficijent refleksije svetlosti > 30%

Provera šarže i nijanse boje:

Pre primene proveriti da li materijal odgovara naručenoj nijansi boje.

Postoji mogućnost vidljivih odstupanja nijanse boje i teksture između različitih šarži i/ili prethodnih isporuka. Na jednoj površini koristiti isti broj šarže. Različite šarže na jednoj površini se pre primene moraju izmešati.

Stabilnost nijanse boje:

Vremenski uslovi, intenzitet UV zračenja i uticaj vlage menjaju površinu tokom vremena. Moguće su vidljive promene u nijansi boje. Na ovaj proces promene utiču materijalni uslovi i uslovi objekta.

Preporuka: Stabilnost intenzivnih i/ili vrlo tamnih nijansi boje možete poboljšati dodatnim premazima.

Tehnički list

StoSil® MP

Zrno za teksturisane:

Kao strukturno zrno koriste se prirodni beli mermeri. Prirodno zrno mermera može biti vidljivo na pojedinim mestima kao tamnije zrno u završnom malteru.

Nijansa boje zrna strukture može se u gotovom malteru probijati u svetlim, posebno u jasnim žutim tonovima. Mermerno zrno zbog prirodnih sastojaka, npr. pirita, u vrlo retkim slučajevima može izazvati tačkaste mrlje.

Oba efekta odgovaraju osnovnom karakteru završnog maltera punjenog mermerom i pokazuju prirodna svojstva upotrebljenih sirovina. Ovo je svojstvena karakteristika.

Preciznost nijanse boje:

Vremenski uslovi i uslovi objekta utiču na preciznost i ujednačenost nijanse boje. U svakom slučaju izbegavajte sledeće uslove (a - d):

- a. neujednačena upijajuća svojstva podloge
- b. neujednačeni nivoi vlažnosti podloge po površini
- c. mestimično veoma različita alkalnost i/ili sastojci podloge
- d. direktna sunčeva svetlost sa oštro definisanim senkama na još uvek vlažnom premazu

Ispiranje pomoćnih materijala:

U slučaju premaza koji još nisu potpuno suvi, izloženost vodi, npr. rosi, magli ili kiši, dovodi do rastvaranja pomoćnih materijala iz premaza i njihovog nakupljanja na površini. Efekat zavisi od intenziteta nijanse boje, vidi se neujednačeno. To nema uticaja na kvalitet proizvoda. Efekti se gube pri daljim vremenskim uticajima.

Može se tonirati	Moguće toniranje sa maks. 1 % StoTint Aqua.
-------------------------	---

Moguće specijalno podešavanje	Ne postoje posebna podešavanja za ovaj proizvod.
--------------------------------------	--

Pakovanje	kanta
------------------	-------

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
----------------------------	--

Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.
-------------------------	---

Tehnički list

StoSil[®] MP

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Fasadni malter

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
neorgansko vezivo
titanijum-oksidi
mineralna punila
silikatna punila
organsko punilo
voda
alifati
sredstvo za matiranje
stabilizatori
Vodoodbojni dodatak
aditiv za zgušnjavanje
Sredstvo za zaštitu premaza na bazi terbutrina
sredstvo za zaštitu premaza na bazi 3-jod-2-propinilbutilkarbamata (IPBC)

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Izbegavati ispuštanje/
oslobađanje u životnu sredinu. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom
preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

EUH211

Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati
sprej ili maglu.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoSil[®] MP

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127