


Tehnički list

StoSil Patina

Disperziona silikatna lazura, ispitana na štetne sastojke, zagasito mat boje



Karakteristike

Primena

- Unutra
- za dekorativne lazurne premaze na silikatnim premazima i krečnim premazima
- posebno za osetljiva područja, npr. za vrtiće, bolnice
- za kvalitetno renoviranje unutrašnjih površina zaraženih buđom

Karakteristike

- veoma dobro sprečava stvaranje buđi
- veoma propusno za vodenu paru
- ne sadrži sredstva za konzervaciju (udeo < 0,005 %)
- ne sadrži rastvarače i elastifikatore, nizak sadržaj VOC-a
- TÜV SÜD - Ispitivanje na zdravstveno relevantne sastojke i emisije, radovna kontrola proizvoda i procesa, kontrola radnih supstanci (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- bez supstanci koje uzrokuju fogging

Izgled

- zagasito mat boje u skladu sa EN 13300

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
Sadržaj čvrstih tela		15 %	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Tehnički list

StoSil Patina

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode u zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge.

Slabo upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:

Izolaciju izvršite sa StoPrep Isol-om.

StoPrep Isol je spreman za obradu i ne sme se razređivati.

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:

Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Budave površine:

Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prijanjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
---------------------------	--

Potrošnja

Vrsta primene	Potrošnja oko
po radnom koraku	0,06 l/m ²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

Temeljni premaz:

U zavisnosti od vrste i stanja podloge.

Međupremaz:

strukturni premazi (npr. StoCalce Fondo, StoDecosil MP)

Završni premaz:

Tehnički list

StoSil Patina

	StoSil Patina
Nanošenje	u zavisnosti od željenog lazurnog efekta četkom za bojenje plafona, četkom za šablone, valjkom, prirodnim suđerom, krpom itd.
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi: - klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).
Isporuka	
Nijansa boje	transparentan, u ograničenoj meri može se tonirati prema StoColor sistemu Preciznost nijanse boje: Zbog hemijskog i/ili fizičkog vezivanja u različitim uslovima na objektu, ne može se dati garancija za ujednačenu preciznost boje i zaštitu od mrlja, posebno u slučaju: a. neujednačenih upijajućih svojstava podloge b. neujednačenih nivoa vlažnosti podloge po površini c. mestimično veoma različite alkalnosti i/ili sastojaka podloge.
Može se tonirati	Sa maks. 1 % StoTint Aqua.
Pakovanje	kanta
Skladištenje	
Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Tehnički list

StoSil Patina

Stručno mišljenje / odobrenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/250807-4

StoSil Patina (Niske emisije, ispitano na štetne sastojke i nadzor proizvodnje)
Procena ponašanja emisije

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Silikatna lazura za zatvorene prostore

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
neorgansko vezivo
titanijum-oksidi
voda
sredstvo za matiranje
aditiv za zgušnjavanje
Vodoodbojni dodatak
regulatori pH-vrednosti
Sredstva za sprečavanje penušanja
disperzant
stabilizatori

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Može da sadrži tragove konzervansa zbog sirovina.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH211

Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati sprej ili maglu.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon

Tehnički list

StoSil Patina

savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127