


Tehnički list

StoTap Individual

Jedinstvene foto-tapete na lepljivoj površini koja se aktivira vodom, sa motivima koji se mogu izabrati



Karakteristike

Primena

- Unutra
- za dekorativno oblikovanje glatkih zidnih i plafonskih površina
- posebno pogodno za reprezentativna područja, npr. u hotelima ili u privatnim stanovima/kućama

Karakteristike

- mehanička otpornost
- premošćavanje pukotina za pukotine koje nastaju usled skupljanja i sušenja
- dimenziono stabilna
- otpornost na truljenje
- primena koja štedi vreme i novac
- ne bubri
- stabilnost u mokrom stanju
- nije potreban dodatni lepak
- ne ulazi u pluća budući da prečnik staklenih vlakana iznosi oko 10 µm
- mogućnost premaza

Format

- širina rolne: oko 1 m
- dužina rolne: može se individualno naručiti

Izgled

- izabrani, ekskluzivni dizajn
- mogućnost dizajna sa ličnim motivom

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Priprema podloge mora biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:

Tehnički list

StoTap Individual

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.
StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode u zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge.

Slabo upijajuće podloge:
Opciono: Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:
Izolaciju izvršite sa StoPrep Isol-om.
StoPrep Isol je spreman za obradu i ne sme se razređivati.

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:
Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Budave površine:
Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije budi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prijanjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada	
Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i obrade: +5 °C
Potrošnja	Potrošnja oko
	1,00 m ² /m ²
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.
Nadogradnja slojeva	Temeljni premaz (ako je potrebno): U zavisnosti od vrste i stanja podloge. Lepak: Poleđina proizvoda se sastoji od sloja lepka koji se aktivira vodom. Nije potreban dodatni lepak.

Tehnički list

StoTap Individual

Nanošenje

pripremno oblepljena zidna obloga, primena uređajem za tapetiranje, bojenje zidnih obloga

U uređaj za tapetiranje Sto-Aqua-Quick-Tapeziermaschine ulijte čistu vodu pa rolnu flisa postavite u uređaj. Strana sa slojem lepka mora biti okrenuta nagore. Flis provucite kroz posudu sa vodom. Voda aktivira lepak na poleđini flisa. Vodu u posudi za potapanje menjajte otprilike nakon svakih 5 - 8 rolni.

Vreme aktivacije i mirovanja: min. 1 do maks. 10 minuta.

Nakon toga isečene i sastavljene trake od flisa zalepite na zid od ivice do ivice ili sa preklapanjem, vodeći računa da se ne stvaraju mehurići. Ako je vreme mirovanja duže od navedenog, trake flisa se teško odvajaju jedna od druge. Ako se flisovi primenjuju na plafonu, preporučeno vreme aktiviranja iznosi 2-3 minuta. Ako se obrađuju susedne trake flisa, postavite ivice odmah jednu do druge i uverite se da ne vire.

Osušeni lepak je transparentan. Odmah obrišite sve ostatke lepka sa površine vlažnom, čistom krpom.

Sečenje flisa:

Osušite flis u oblasti plafona, vrata i sokl letvica i isecite čeličnim lenjirom i oštrom nožem za sečenje ili makazama odmah nakon pritiskanja flisa.

Prilikom primene flisa, mogu se osloboditi staklena vlakna koja kod osetljivih osoba izazivaju svrab. To ne utiče na zdravlje i ponovo prestaje nakon obrade.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Prosušeno i mehanički opteretivo: posle oko 3 do 4 dana.

Visoka vlažnost vazduha i/ili niska temperatura produžavaju vreme sušenja.

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 12 sati.

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Napomena u vezi sa sušenjem:

Mase za izravnjanje na bazi gipsa, koje preporučuju proizvođači gips-kartonskih ploča, mogu biti posebno osetljive na vlagu. Ova osetljivost može dovesti do stvaranja mehurića, bubrenja masa za izravnjanje i ljuštenja. Adekvatna ventilacija i temperatura ubrzavaju sušenje.

Proizvod je pod stalnom kontrolom kvaliteta. Moguće su pojedinačne greške uslovljene proizvodnjom.

Pazite na nesavršenosti dok sećete trake. Reklamacije nakon primene više od 10

Tehnički list

StoTap Individual

dužina flis traka neće biti uvažena.

U slučaju opravdanih nedostataka, navedite kontrolni broj (vidi umetak rolne/kraj rolne ili kutiju) i obezbedite uzorak materijala.

Nemojte koristiti proizvod za uklanjanje ili premošćivanje pukotina nastalih kao posledica dinamike zgrade.

Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi:

- klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Čuvajte valjke uspravno i u suvom stanju.
----------------------------	---

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Flis od staklenih vlakana
------------------------	---------------------------

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoTap Individual

Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127