


Tehnički list

StoTap Pro 100 A

Dekortativni flis od staklenih vlakana, sa belim pigmentom, lepljiva površina se aktivira vodom



Karakteristike

Primena

- Unutra
- za renoviranje (premošćavanje pukotina), restauraciju (obradu podloge) i dekorativno oblikovanje glatkih zidnih i plafonskih površina
- zahvaljujući racionalnoj primeni, naročito je pogodno za velike površine

Karakteristike

- od prirodnih sirovina
- mehanička otpornost
- premošćavanje pukotina za pukotine koje nastaju usled skupljanja i sušenja
- dimenziono stabilna
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- otpornost na truljenje
- primena koja štedi vreme i novac
- ne bubri
- stabilnost u mokrom stanju
- nije potreban dodatni lepak
- direktna primena
- u zavisnosti od strukture, nezapaljivo ili teško zapaljivo
- ne ulazi u pluća budući da prečnik staklenih vlakana iznosi oko 10 µm
- mogućnost premaza
- težina po jedinici površine oko 215 g/m²

Format

- širina rolne: oko 1 m
- Dužina rolne: 25 m
- dužina rolne: 40 m

Izgled

- glatka površina bez strukture
- veliki broj mogućnosti dizajna u boji

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Težina po jedinici površine		215 g/m²	približno

Tehnički list

StoTap Pro 100 A

Prečnik vlakna	10 l'm
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.	

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode u zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge.

Slabo upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:

Izolaciju izvršite sa StoPrep Isol-om.

StoPrep Isol je spreman za obradu i ne sme se razređivati.

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:

Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Budave površine:

Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prijanjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Tehnički list

StoTap Pro 100 A

Obrada			
Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i obrade: +5 °C		
Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	težina oko 215 g/m ²	1,00	m ² /m ²
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
Nadogradnja slojeva	Temeljni premaz (ako je potrebno): U zavisnosti od vrste i stanja podloge. Lepak: Poledina proizvoda se sastoji od sloja lepka koji se aktivira vodom. Nije potreban dodatni lepak. Međupremazi i završni premazi: U zavisnosti od zahteva, npr. stepena naprezanja ili sjaja, mogući su sledeći završni premazi iz Sto programa za zatvoreni prostor: premaz boje: StoColor Opticryl, StoColor Titanium, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Select Matt, StoColor Supermatt, StoColor Sil Comfort unutrašnji malterefektni premazi nije potreban međupremaz za: premaze mat i zagasito mat boje bele i gotovo bele nijanse boja Pogledajte tehnički list za odgovarajući premaz.		
Nanošenje	pripremno oblepljena zidna obloga, bojenje zidnih obloga U uređaj za tapetiranje Sto-Aqua-Quick-Tapeziermaschine ulijte čistu vodu pa rolnu flisa postavite u uređaj. Strana sa slojem lepka mora biti okrenuta nagore. Flis provucite kroz posudu sa vodom. Voda aktivira lepak na poledini flisa. Vodu u posudi za potapanje menjajte otprilike nakon svakih 5 - 8 rolni. Vreme aktivacije i mirovanja: min. 1 do maks. 10 minuta. Nakon toga isečene i sastavljene trake od flisa zalepite na zid od ivice do ivice ili sa preklapanjem, vodeći računa da se ne stvaraju mehurići. Ako je vreme mirovanja duže od navedenog, trake flisa se teško odvajaju jedna od druge. Ako se flisovi primenjuju na plafonu, preporučeno vreme aktiviranja iznosi 2-3 minuta. Ako se obrađuju susedne trake flisa, postavite ivice odmah jednu do druge i uverite se da ne vire.		

Tehnički list

StoTap Pro 100 A

Deo flisa koji je duže u vodi može da promeni boju u tamniju. Promena boje može još uvek biti vidljiva i nakon sušenja. Premaz kasnije prekriva promenu boje.

Osušeni lepak je transparentan. Odmah obrišite sve ostatke lepka sa površine vlažnom, čistom krpom.

Pre lepljenja isecite flis trake sa dodatkom od 5 - 10 cm.

Strukturne razlike:

Da biste izbegli razlike u strukturi, nemojte lepiti flis trake naopako ili obrnuto na površinu. Ponavljajući natpis označava poledinu flisa.

Sečenje flisa:

Osušite flis u oblasti plafona, vrata i sokl letvica i isecite čeličnim lenjirom i oštrim nožem za sečenje ili makazama odmah nakon pritiskanja flisa.

Istureni uglovi:

Obmotajte flis oko izbočenih uglova najmanje 10 - 15 cm da biste obezbedili vezu sa sledećim flis trakama. Ponovo nanosite lepak na suva mesta i pritisnite mrežicu na lepak. Da biste olakšali rad sa uglovima, navlažite flis na ivici ili nežno obrusite kada je vlažan.

Preporuka: Za bolju zaštitu ivica koristite StoSilent Profile EW na spoljnim uglovima.

Prilikom primene flisa, mogu se osloboditi staklena vlakna koja kod osetljivih osoba izazivaju svrab. To ne utiče na zdravlje i ponovo prestaje nakon obrade.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Prosušeno i mehanički opteretivo: posle oko 3 do 4 dana.

Visoka vlažnost vazduha i/ili niska temperatura produžavaju vreme sušenja.

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 12 sati.

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Napomena u vezi sa sušenjem:

Mase za izravnanje na bazi gipsa, koje preporučuju proizvođači gips-kartonskih ploča, mogu biti posebno osetljive na vlagu. Ova osetljivost može dovesti do stvaranja mehurića, bubrenja masa za izravnanje i ljuštenja. Adekvatna ventilacija i temperatura ubrzavaju sušenje.

Proizvod je pod stalnom kontrolom kvaliteta. Moguće su pojedinačne greške

Tehnički list

StoTap Pro 100 A

uslovljene proizvodnjom. Nedostaci su označeni na reznim ivicama i flisu su shodno tome duži. Dekorativna mrežica od staklenih vlakana i stakleni flis imaju toleranciju širine od +/- 1 cm. Sa minimalnom širinom, dekorativna mrežica od staklenih vlakana i stakleni flis su odgovarajuće duži. Takve greške nisu razlozi za reklamaciju. Pazite na nesavršenosti dok sećete trake. Reklamacije nakon primene više od 10 dužina flis traka neće biti uvažena.

U slučaju opravdanih nedostataka, navedite kontrolni broj (vidi umetak rolne/kraj rolne ili kutiju) i obezbedite uzorak materijala.

Nemojte koristiti proizvod za uklanjanje ili premošćivanje pukotina nastalih kao posledica dinamike zgrade.

Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi:

- klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

Isporuka

Nijansa boje sa belim pigmentom

Pakovanje

kutija (1 rolna)

Skladištenje

Uslovi skladištenja Čuvajte valjke uspravno i u suvom stanju.

Stručno mišljenje / odobrenja

OEKO-TEX® STANDARD
100 - INNOVATEX Textile
Engineering and Testing
Institute Co. - Zertifikat
25.3.0123

StoTap Pro 100 A, StoTex Select S/P/A i StoTex Classic
S/P/A - dekorativna mrežica od staklenih vlakana
Tkanine ispitane na štetne materije prema STANDARD 100
od OEKO-TEX®

Obeležavanje

Grupa proizvoda Flis od staklenih vlakana

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Tehnički list

StoTap Pro 100 A

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127