


Tehnički list

StoTap Pro 100 S

Flis od staklenih vlakana, prirodno beli



Karakteristike

- Primena**
- Unutra
 - za renoviranje (premošćavanje pukotina), restauraciju (obradu podloge) i dekorativno oblikovanje zidnih i plafonskih površina

- Karakteristike**
- mehanička otpornost
 - premošćavanje pukotina za pukotine koje nastaju usled skupljanja i sušenja
 - dimenziono stabilna
 - ne može se udahnuti, jer je prečnik vlakana > 5 µm
 - mogućnost premaza
 - u zavisnosti od strukture, nezapaljivo ili teško zapaljivo
 - težina po jedinici površine oko 35 g/m²

- Format**
- širina rolne: oko 1 m
 - Dužina rolne: 50 m

- Izgled**
- veliki broj mogućnosti dizajna u boji
 - pogledajte kolekciju StoTex/StoTap

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Težina po jedinici površine		35 g/m ²	približno
Prečnik vlakna		> 5 µm	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

- Preduslovi**
- Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

- Pripreme**
- Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Tehnički list

StoTap Pro 100 S

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode u zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge.

Slabo upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:

Izolaciju izvršite sa StoPrim Isol-om.

StoPrim Isol je spreman za obradu i ne sme se razređivati.

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:

Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Budave površine:

Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prijanjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura podloge i obrade: +5 °C

Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

težina oko 35 g/m²

1,00

m²/m²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

Temeljni premaz (ako je potrebno):

U zavisnosti od vrste i stanja podloge.

Lepak:

Tehnički list

StoTap Pro 100 S

StoColl Tex, StoColl Tap

Međupremazi i završni premazi:

U zavisnosti od zahteva, npr. stepena naprezanja ili sjaja, mogući su sledeći završni premazi iz Sto programa za zatvoreni prostor:

premaz boje: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, StoColor Titanium, StoColor Sil Comfort i StoColor Puran Satin unutrašnji malter

efektni premazi

Pogledajte tehnički list za odgovarajući premaz.

Nanošenje

lepak na podlozi, bojenje zidnih obloga

Nanesite lepak ravnomerno i u dovoljnoj količini na zid u širini od 1 - 2 trake.

Umetnite flis od staklenih vlakana bez mehurića, sa čeonim spojem ili u duplom rezu u sloj vlažnog lepka.

Preporučujemo primenu u duplom rezu.

Osušeni lepak je transparentan. Odmah obrišite sve ostatke lepka sa površine vlažnom, čistom krpom.

Lepak StoColl Tap koji se primenjuje sa uređajem za tapetiranje, razblažen sa 10 % vode. Kada koristite npr. tapo-fix uređaj za tapetiranje, podesite količinu lepka na „1“. Ako se lepak nanosi valjkom, onda ga ne razređujte. U zavisnosti od podloge i vrste lepka, potrošnja se kreće od 0,16 do 0,25 kg/m². Konzistenciju lepka podesite prema vrsti flisa.

Pre lepljenja isecite flis trake sa dodatkom od 5 - 10 cm.

Strukturne razlike:

Da biste izbegli razlike u strukturi, nemojte lepiti flis trake naopako ili obrnuto na površinu.

Sečenje flisa:

Osušite flis u oblasti plafona, vrata i sokl letvica i isecite čeličnim lenjirom i oštrim nožem za sečenje ili makazama odmah nakon pritiskanja flisa.

Istureni uglovi:

Obmotajte flis oko izbočenih uglova najmanje 10 - 15 cm da biste obezbedili vezu sa sledećim flis trakama. Ponovo nanesite lepak na suva mesta i pritisnite flis na lepak.

Preporuka: Za bolju zaštitu ivica koristite StoSilent Profile EW na spoljnim uglovima.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Prosušeno i mehanički opteretivo: posle oko 3 do 4 dana.

Visoka vlažnost vazduha i/ili niska temperatura produžavaju vreme sušenja.

Tehnički list

StoTap Pro 100 S

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 12 sati.

Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Napomena u vezi sa sušenjem: Mase za izravnanje na bazi gipsa, koje preporučuju proizvođači gips-kartonskih ploča, mogu biti posebno osetljive na vlagu. Ova osetljivost može dovesti do stvaranja mehurića, bubrenja masa za izravnanje i ljuštenja. Adekvatna ventilacija i temperatura ubrzavaju sušenje. Proizvod je pod stalnom kontrolom kvaliteta. Moguće su pojedinačne greške uslovljene proizvodnjom. Nedostaci su označeni na reznim ivicama i flisu su shodno tome duži. Dekorativna mrežica od staklenih vlakana i stakleni flis imaju toleranciju širine od +/- 1 cm. Sa minimalnom širinom, dekorativna mrežica od staklenih vlakana i stakleni flis su odgovarajuće duži. Takve greške nisu razlozi za reklamaciju. Pazite na nesavršenosti dok sečete trake. Reklamacije nakon primene više od 10 dužina flis traka neće biti uvažena. U slučaju opravdanih nedostataka, navedite kontrolni broj (vidi jezgro rolne ili kutiju) i obezbedite uzorak materijala. Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi: - klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).
Isporuka	
Nijansa boje	prirodno bela
Pakovanje	kutija (1 rolna)
Skladištenje	
Uslovi skladištenja	Čuvajte valjke uspravno i u suvom stanju.
Obeležavanje	
Grupa proizvoda	Flis od staklenih vlakana
Sigurnost	Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Tehnički list

StoTap Pro 100 S

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127