


Tehnički list

StoTop Thixlasur AF

Svilenkasto sjajna lazura spremna za upotrebu, sa rastvaračem, bez aromata i biocida



Karakteristike

Primena

- spolja i unutra
- bezbojno i primjenjivo samo u zatvorenom prostoru
- kao temeljni premaz, međupremaz i završni premaz za prozore, vrata, dasčane oplata itd.

Karakteristike

- veoma otporan na vremenske uslove
- otporan na UV-zrake
- otporan na lepljenje
- otvorene pore
- ne sadrži aromate
- dobra obrada iznad visine glave
- bešavno nanošenje na velike površine

Izgled

- srednji sjaj u skladu sa EN 13300

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina		0,93 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čista, suva, bez masnoća, bez odvajajućih materija i stručno pripremljena.

Drvo spolja:

Obrusite novo, dimenzionalno stabilno i ograničeno dimenzionalno stabilno drvo, struktura premaza u skladu sa tehničkim listom BSF br. 18. Premazati sa StoPrim Protect WN ili naneti 3 sloja StoThixlasur AF.

Napomena: Prema propisima, prozori su deo spoljašnje oplata i premazani su sa svih strana kao radni komad.

Tehnički list

StoTop Thixlasur AF

Očistite stare premaze, uklonite labave delove, izbrusite sivo drvo do zdravog drveta. Premazati sa StoPrim Protect WN ili naneti 3 sloja StoThixlasur AF.

Uklanjanje/dalja obrada slojeva boje, kao što je brušenje, spaljivanje itd., može stvoriti opasnu prašinu i/ili isparenja. Radite u dobro provetrenom prostoru ili obezbedite unakrsnu ventilaciju. Nosite odgovarajuću respiratornu zaštitu ako je potrebno.

Drvo unutra:

Novo drvo lagano obrusite i uklonite prašinu. Nijansa boje zavisi od strukture premaza. Što je više slojeva premaza, to je nijansa boje tamnija. Za unutrašnji prostor preporučujemo StoAqua Top Satin ili StoAqua Top In.

Pogodna je samo iverica u skladu sa DIN 68763, tip V100 / V110 G. Sadržaj vlage ne sme da pređe 12 % vlage tokom primene i upotrebe. Lepak otporan na vremenske uslove je neophodan za sve drvene kompozite.

U slučaju višeslojnih panela u skladu sa DIN 68705, lepak je otporan na vremenske uslove, ali ne i drveni kompozit u celini. Apsolutna vlažnost mora biti između 5 % i 15 % tokom obrade i tokom upotrebe. Zbog toga su ovi drveni kompoziti samo uslovno pogodni za direktno izlaganje uticajima vremenskih prilika.

Zato se ne mogu garantovati premazi bez grešaka.

Pridržavati se tehničkih listova BFS br. 3 i br. 18.

Pripreme

Proverite nosivost postojećih podloga. Ne uklanjajte nosive premaze. Labave delove premaza kao i nenoseće stare premaze i slojeve treba skinuti (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima).

Obrada**Temperatura obrade**

Najniža temperatura primene i podloge: +5 °C
maksimalna temperatura obrade i podloge: +35 °C

Priprema materijala

Proizvod je podešen kao spreman za obradu, pre upotrebe dobro promešati. Koristite StoFluid AF za razblaživanje.

Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

po premazu

0,09 - 0,17 l/m²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne

Tehnički list

StoTop Thixlasur AF

vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

Novi i pohabani četinari:
Na otvorenom impregnirati sa StoPrim Protect WN protiv plavih gljivica.

Spoljašnja klima (indirektna izloženost vremenskim uslovima):
3 premaza za sve nijanse boje
Klima na otvorenom I (normalna izloženost vremenskim uslovima):
3 premaza za tamne nijanse boje i 4 premaza za svetle nijanse boje
Klima na otvorenom II (ekstremno izlaganje vremenskim uslovima):
3 - 4 premaza za tamne nijanse boje i 4 - 5 premaza za svetle nijanse boje

Nanošenje

nanošenje

Proizvod se nanosi ravnom četkom ili četkom za ravne površine u pravcu teksture drveta.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %:
Potpuno suv nakon 4,5 sata, suv na dodir nakon 5,5 sata, može se bojiti nakon 12 sati.
Vreme sušenja je duže na niskim temperaturama i/ili visokoj vlažnosti vazduha.

Čišćenje alata

Očistiti sredstvom StoFluid AF odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Ako proizvod koristite na velikim unutrašnjim površinama, zbog mirisa i visokog sadržaja rastvarača preporučujemo upotrebu proizvoda na bazi vode.

Ne premazivati zagrejane površine koje su direktno izložene sunčevom zračenju i/ili drvene površine koje će u roku od 2 – 3 sata nakon nanošenja premaza biti direktno izložene suncu. Na vodoravnim površinama nanositi bez razređivanja, ali u više tankih slojeva.

Odlaganje:

Pridržavajte se zakonskih propisa za odlaganje. Samo prazne konzerve dostaviti na reciklažu. Kutiju sa ostacima predajte u sabirni centar za stare boje.

Isporuka**Nijansa boje**

StoColor - RAL - nijanse boje drveta

Vrsta drveta i priroda drveta u kombinaciji sa debljinom suvog filma strukture lazure utiču na nijansu lazure. Zato su moguća odstupanja od tabele nijanse boja. Probni premaz površine koju treba tretirati nijansom boje po vašem izboru daje

Tehnički list

StoTop Thixlasur AF

vam apsolutnu sigurnost. dostupno samo u prirodnoj boji

Pakovanje

kutija

Skladištenje**Uslovi skladištenja**

Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.

Objašnjenje broja šarže:

Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja

Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine

Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje**Grupa proizvoda**

Lazura za drvo

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom

alkidna smola

alifati

glikol

suve materije

Sredstvo za matiranje

aditiv za površine

sredstvo protiv ljuštenja

sredstva za zaštitu od svetlosti

Sredstva za sprečavanje penušanja

sredstvo za vlaženje

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Zapaljiva tečnost i para. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili

Tehnički list

StoTop Thixlasur AF

u centru za prikupljanje otpada. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

EUH208

Sadrži Anhidrid maleinske kiseline. Može izazvati alergijsku reakciju.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127