


Tehnički list

StoTop Wood Oil

Ulje sa sadržajem rastvarača, bogato čvrstim materijama za zaštitu i negu drveta na otvorenom



Karakteristike

- | | |
|----------------|---|
| Primena | <ul style="list-style-type: none">• spolja• za dimenzionalno stabile komponente• za ograničeno dimenzionalno stabile komponente• posebno pogodno za vertikalne drvene površine |
|----------------|---|

- | | |
|-----------------------|--|
| Karakteristike | <ul style="list-style-type: none">• velika sposobnost prodiranja• blago tiksotropan• otporan na UV-zrake• otvorene pore• premazivanje površina bez preklapanja• visoka otpornost na vremenske uticaje• sa tankim zaštitnim slojem protiv algi i gljivica |
|-----------------------|--|

- | | |
|---------------|---|
| Izgled | <ul style="list-style-type: none">• glazirana mat |
|---------------|---|

- | | |
|-------------------------------|---|
| Specifičnosti/napomene | <ul style="list-style-type: none">• ukoliko su krpe natopljene uljem StoTop Wood Oil, ostavite ih da se osuše samo raširene, jer se krpe mogu samozapaliti• kod vodoravnih površina obezbedite da voda može da otiče |
|-------------------------------|---|

Podloga

- | | |
|-------------------|--|
| Preduslovi | Opšte napomene o podlozi: <ul style="list-style-type: none">- Čisto, suvo- Očišćeno od masti i prašine- Ne sadrži supstance sa divizivnim efektom- Pravilno pripremiti podlogu. |
|-------------------|--|

- | | |
|-----------------|---|
| Priprema | <ol style="list-style-type: none">1. Proverite nosivost postojećeg premaza.2. Ne uklanjajte nosive premaze. <p>Stari premazi:
PAŽNJA!</p> <ul style="list-style-type: none">- Uklanjanje ili dalja obrada postojećih premaza, npr. brušenjem, spaljivanjem- Posledice: iritacija disajnih puteva <ol style="list-style-type: none">1. Proizvod treba da primenjujete samo u ventiliranim područjima.2. Poprečno ventilirajte prostorije u zatvorenom prostoru.3. Nosite zaštitnu masku. |
|-----------------|---|

Priprema:

Tehnički list

StoTop Wood Oil

1. Očistite stare premaze.
2. Uklonite sve neučvršćene sastavne delove.
3. Posivelo drvo izbrusite sve do zdravog drva.
4. Na drvo na otvorenom nanosite osnovni premaz StoPrim Protect BS.

Napomena:

- Zaoblite oštre ivice drveta.
- Svi drveni materijali su zalepljeni tako da budu otporni na vremenske uslove.

Hoblovane ili nove drvene površine:

1. Obrusiti površinu u pravcu vlakana.
2. Očistiti površinu.

Drvo u zatvorenom prostoru:

- Ne koristiti proizvod u zatvorenom prostoru.
- U zatvorenom prostoru koristiti StoAqua Top Wood Oil.

Iverice:

- Pogodne su iverice u skladu sa DIN 68763, tip V100, V100 G.
- Vlažnost drva: maksimalno 12 %

Višeslojne ploče:

- Obratite pažnju na tehničke listove BFS br. 3 i br. 18.
- Vlažnost drveta: 5-15 %
- Ploče su samo delimično pogodne za direktnu izloženost uticajima vremenskih prilika.
- Kod višeslojnih ploča je samo lepak otporan na vremenske uticaje u skladu sa standardom DIN 68705.

Obrada

Temperatura obrade

Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: +5 °C
Maksimalna temperatura: +30 °C

Ne obrađujte materijal:

- pri direktnom i jakom sunčevom zračenju
- na vrućini ili zagrejanim podlogama
- kod podloga koje su 2-3 sata izložene direktnoj sunčevoj svetlosti

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu. Pre upotrebe dobro promešajte proizvod.

Potrošnja

Varijanta

Potrošnja oko

0,10 - 0,12 l/m²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne

Tehnički list

StoTop Wood Oil

vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

Drvo na otvorenom prostoru:
1. Novo i istrošeno četinarsko drvo impregnirati sa StoPrim Protect BS.
2. Drvo dva puta premazati sa StoTop Wood Oil.

Nauljene površine proveravati i premazati uljem najmanje jednom godišnje.

Nanošenje

nanošenje

Obrada proizvoda:

1. Tankoslojno naneti proizvod u smeru strukture drveta. alati: ravna četka, četka za ravne površine
2. Pažljivo obrusiti drvo u smeru strukture drveta. alati: fini brusni flis

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Dorada je moguća posle 12 sati pod sledećim uslovima:

- temperatura podloge i vazduha: +20 °C
- Relativna vlažnost vazduha: 65 %
- potpuno suvo: 7 sati

Sledeći faktori produžavaju vreme sušenja i očvršćavanja:

- niska temperatura
- visoka vlažnost vazduha

Tropsko drvo:

- tropsko drvo usporava sušenje
- Ako se koristi tropsko drvo, nanosite probni premaz.

Čišćenje alata

Očistiti sredstvom StoFluid AF odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Odlaganje:

- Pridržavajte se zakonskih propisa.
- Prazne kutije predati na reciklažu.
- Kutije sa ostacima predajte u sabirni centar za stare boje.

Isporuka

Nijansa boje

natur, 39302L hrast, 39303L bor, 39304L trešnja, 39305L tikovina, 39306L mahagonij, 39307L orah, 39308L ružino drvo, 39309L ebanovina prema paleti boja za lakove i lazure

Sledeći faktori mogu dovesti do odstupanja u nijansi boje:

- kvalitet drveta
- Debljina suvog sloja

Preporuka:

Nanesite probni premaz.

Tehnički list

StoTop Wood Oil

Pakovanje kutija

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.
Objašnjenje broja šarže:
Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine
Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Ulje za drvo

Sigurnost Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Zapaljiva tečnost i para. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

EUH208 Sadrži turpentine, oil, 3-jodprop-2-in-1-il-butilkarbamat, reakciona masa koja se sastoji od 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona[EG br.247-500-7]i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona[EG br.220-239-6](3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

EUH211 Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati sprej ili maglu.

Tehnički list

StoTop Wood Oil

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127