


Tehnički list

StoVentilack Satin AF

Ventilirajući prozorski lak spreman za upotrebu, sa rastvaračem, bez aromata, svilenkastog sjaja



Karakteristike

Primena

- spolja
- kao osnovni premaz, međupremaz i završni premaz na dimenzionisanim građevinskim delovima kao što su prozori i vrata

Karakteristike

- ne sadrži aromate
- provetrava
- dobro pokriva ivice
- sadrži rastvarač
- štiti od vlage
- otporan na lepljenje
- vrlo otporno na vremenske uslove
- veoma dobro za obrezivanje
- izdržljiv

Izgled

- srednji sjaj u skladu sa EN 13300

Specifičnosti/napomene

- na delovima građevina ograničenih dimenzija (npr. drvene fasade, balkoni, prozorske klupice itd.) preporučujemo StoAqua Ventilack Satin
- Postojanost boje kod nijansi boje u skladu sa tehničkim listom BSF br. 26
- Klasa: B, grupa 1 - 3, u zavisnosti od nijanse boje

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina		1,44 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čista, suva, bez masnoća, bez odvajajućih materija i stručno pripremljena.

Tehnički list

StoVentilack Satin AF

Drvo spolja:

Izbrusiti novo dimenzionisano i delimično dimenzionisano drvo. Struktura premaza u skladu s tehničkim listom BSF br. 18, nanosite temeljni premaz proizvodom StoPrim Protect WN i zatim tri puta premažite lakom StoAqua Ventilack ili StoVentilack AF.

Napomena: Prema propisima, prozori su deo spoljašnje oplata i premazani su sa svih strana kao radni komad.

Novo drvo može da ispusti lignin (promena boje: sastojci drveta/žučkasto do braon) kada se koriste boje na bazi vode. Preporučujemo dva sloja sredstvom StoAqua Allgrund.

Očistite stare premaze, uklonite labave delove, izbrusite sivo drvo do zdravog drveta. Nanesite temeljni premaz proizvodom StoPrim Protect WN, a zatim proizvodom StoAqua Ventilack, ili proizvodom StoVentilack AF lakirajte tri puta.

Uklanjanje/dalja obrada slojeva boje, kao što je brušenje, spaljivanje itd., može stvoriti opasnu prašinu i/ili isparenja. Radite u dobro provetrenom prostoru ili obezbedite unakrsnu ventilaciju. Nosite odgovarajuću respiratornu zaštitu ako je potrebno.

Pogodna je samo iverica u skladu sa DIN 68763, tip V100 / V110 G. Sadržaj vlage ne sme da pređe 12 % vlage tokom primene i upotrebe. Lepak otporan na vremenske uslove je neophodan za sve drvene kompozite.

U slučaju višeslojnih panela u skladu sa DIN 68705, lepak je otporan na vremenske uslove, ali ne i drveni kompozit u celini. Apsolutna vlažnost mora biti između 5 % i 15 % tokom obrade i tokom upotrebe. Zbog toga su ovi drveni kompoziti samo uslovno pogodni za direktno izlaganje uticajima vremenskih prilika.

Zato se ne mogu garantovati premazi bez grešaka.

Pripreme

Proverite nosivost postojećih podloga. Ne uklanjajte nosive premaze. Labave delove premaza kao i nenoseće stare premaze i slojeve treba skinuti (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima).

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura primene i podloge: +5 °C
maksimalna temperatura obrade i podloge: +35 °C
prema DIN 50014

Tehnički list

StoVentilack Satin AF

Priprema materijala Proizvod je podešen kao spreman za obradu, pre upotrebe dobro promešati. Koristite StoFluid AF za razblaživanje.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po premazu	0,10 - 0,13	l/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

Nadogradnja slojeva

Drvo na otvorenom prostoru:
Novi i pohabani četinari:
Impregnirajte proizvodom StoPrim Protect WN.

Međupremaz:
naneti StoVentilack Satin AF razređen sa StoFluid AF

Završni premaz:
naneti nerazređen StoVentilack Satin AF 1 - 2 puta

Nanošenje nanošenje, primena korišćenjem valjka, airless raspršivanje

Proizvod se nanosi četkom, valjkom ili postupkom prskanja.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %:
Potpuno suv nakon 7,5 sata, suv na dodir nakon 8 sata, može se bojiti nakon 24 sati.
Vreme sušenja je duže na niskim temperaturama i/ili visokoj vlažnosti vazduha.

Čišćenje alata Očistiti sredstvom StoFluid AF odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo Ako proizvod koristite na velikim unutrašnjim površinama, zbog mirisa i visokog sadržaja rastvarača preporučujemo upotrebu proizvoda na bazi vode.

Stepen sjaja:
Relativno visok početni sjaj se smanjuje nakon nekoliko dana u skladu sa stanjem tehnike, u zavisnosti od debljine sloja, vlažnosti vazduha i temperature.

Odlaganje:
Pridržavajte se zakonskih propisa za odlaganje. Samo prazne konzerve dostaviti

Tehnički list

StoVentilack Satin AF

na reciklažu. Kutiju sa ostacima predajte u sabirni centar za stare boje.

Napomene:

Kod belih i svetlih boja, može doći do žutila lakirnih površina i zbog nedovoljnog izlaganja svetlosti (UV zračenje), toplote i hemijskih uticaja kao što su isparenja amonijaka iz sredstava za čišćenje, lepkova, boja ili materijala za zaptivanje. Ovo žutilo je tipično za materijal i nije nedostatak proizvoda. Dovodom svetlosti požutele površine ponovno posvetljuju.

U slučaju mehaničkog opterećenja površine premaza kod tamnih, intenzivnih nijansi boja može se pojaviti abrazija pigmenta. Ovo ne utiče na kvalitet i funkcionalnost proizvoda. To je u skladu s najnovijim tehničkim standardima i nije razlog za reklamaciju.

Isporuka

Nijansa boje Bela, tonirana

Pakovanje kutija

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.
Objašnjenje broja šarže:
Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine
Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Lak za prozore

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
alkidna smola
titanijum-oksidi
silikatna punila
mineralna punila
alifati

Tehnički list

StoVentilack Satin AF

glikol
suve materije
Sredstvo za matiranje
sredstvo protiv ljuštenja
sredstvo za vlaženje
disperzant
Sredstva za sprečavanje penušanja
stabilizatori

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Može da izazove alergijske reakcije na koži. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Izbegavati udisanje pare. Nositi zaštitne rukavice. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127