


Tehnički list

Stoplex W

Vodeni, siloksanom modifikovani univerzalni temeljni premaz na bazi akrilata



Karakteristike

Primena

- spolja
- na mineralnim i organskim podlogama
- na nosivim postojećim premazima koji su pohabani pod dejstvom vremenskih prilika
- za ojačanje dotrajalih ali stabilnih starih premaza i maltera za brušenje
- za smanjenje apsorpcije novog ili dotrajalog spoljašnjeg maltera i sličnih građevinskih materijala

Karakteristike

- učvršćuje površinski sloj
- modifikovan siliksanom
- veoma vodoodbojno
- velika sposobnost prodiranja
- reguliše sposobnost upijanja
- poboljšava prijanjanje
- razredivo vodom

Izgled

- transparentan, blago žućkast

Specifičnosti/napomene

- ako je potrebno, temeljni premaz razblažite vodom tako da se ne osuši sa sjajem

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Proverite nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze.

Tehnički list

Stoplex W

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

Priprema materijala Materijal pre upotrebe dobro protresite u originalnom kontejneru.
U zavisnosti od apsorpcione moći podloge, materijal razblažite vodom do odnosa mešanja od 1:1.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po premazu	0,10 - 0,40	l/m ²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje nanošenje, primena korišćenjem valjka

Materijal npr. nanositi četkom za bojenje plafona i raditi u ili sa Airless uređajem za raspršivanje, npr. inoSPRAY uređajem. Preduzeti odgovarajuće mere za zaštitu od raspršenog materijala. Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade Proizvod se fizički suši isparavanjem vode.
Visoka vlažnost vazduha i niske temperature produžavaju vreme sušenja.

Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 12 sati.

Čišćenje alata Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu ili odeću prilikom prskanja ili raspršivanja.

Isporuka

Nijansa boje žućkasto pigmentisan

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu, zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru uz poštovanje uslova skladištenja garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz broj šarže.

Objašnjenje broja šarže:
cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026.

Tehnički list

Stoplex W

godine
Posle otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće mogu da skrate vek trajanja, npr. zbog zaprljanog alata.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Temeljni premaz

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
voda
glikoleter
Vodoodbojni dodatak
aditiv za zgušnjavanje
Sredstva za sprečavanje penušanja
konzervansi za skladištenje na bazi CIT/MIT 3:1
konzervansi za skladištenje na bazi BIT/ZPT

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

EUH210

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakciona masa koja se sastoji od 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EG br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EG br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Tehnički list

Stoplex W

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127